

Ceiling 3

Совершенно матовая для потолков

Превосходная укрывистость. Превосходно выравнивается.
Увеличенное время высыхания
Образует белоснежную поверхность

Совершенно матовая (3) водно-дисперсионная краска для потолков. Краска обладает превосходной укрывистостью, отлично выравнивается и оставляет идеальную белоснежную поверхность. Не капает, не брызгает. Содержит минимальное количество летучих органических соединений (ЛОС).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Потолки в сухих помещениях (спальни, детские, залы, коридоры и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, зашпаклёванных, грунтованных древесно-волоконистых и картонных поверхностей.
Блеск	Совершенно матовый
Расход 1х	Теоретический расход: 8-12 м ² /л; Практический расход зависит от способа, условий нанесения, формы и шероховатости поверхности.
Тонирование	Краска используется белой или тонируется в светлые тона (база AP) по интерьерным цветовым картам Tikkurila. Точность оттенка не совершенна. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
База	AP
Рабочие инструменты	Валик, кисть или безвоздушный распылитель (размер сопла 0,015" - 0,021" или 0,380 - 0,530 мм).
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	На отлип - 0,5 часа, для окраски - 1-2 часа. Стойкость к мытью через 1 месяц.
Разбавитель	Вода. Разбавлять максимально 10% по объёму.
Очистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски и вымыть водой с мылом.
Хранение	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Сухой остаток	~ 35% об.
Удельный вес	1,4 кг/л, в зависимости от тона (ISO 2811)
Стойкость к мокрому истиранию	Класс 3, ISO 11998, 200 циклов 20-70 микрон, 400 циклов согласно SFS 3755.
Стойкость к химикатам	Устойчива к кратковременному воздействию бытовых средств очистки и слабых растворителей (white spirit).
Упаковка	0.9 л, 2.7 л, 4.8 л, 9 л, 20 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровности подходящей шпаклёвкой из серии Vivacolor, отшлифовать и удалить пыль. Пористые, зашпаклёванные, неоднородно впитывающие поверхности, а также гипсокартонные, древесно-стружечные плиты загрунтовать водно-дисперсионной грунтовочной краской Primer 1. Металлические поверхности (например, шляпки шурупов) загрунтовать грунтовочной краской по металлу Universal Korrostop. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской Special Primer. При использовании любых грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску. Поверхность вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean согласно инструкции по применению, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской Special Primer. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии Vivacolor, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности загрунтовать разбавленной на 10% краской для потолков.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

ОКРАСКА

Перед применением тщательно перемешать краску Ceiling 3, при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Красить 1-2 раза валиком, кистью или распылителем.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)) При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Предельное значение EU VOC (ЛОС) (группа А/а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС <30 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt

