

# Floor

Краска для пола

**Превосходная износостойкость**

**Быстро высыхает**

**Не желтеет**

Полуматовая (30) водно-дисперсионная акрилатная краска для деревянных полов внутри помещения. Превосходно выравнивается и укрывает, образует износостойкую и влагостойкую поверхность.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Область применения</b>	Деревянные полы, лестницы и перила. Также превосходно подходит для окраски деревянных полов, ранее окрашенных водно-дисперсионными, алкидными и эпоксидными красками и лаками.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Расход 1x</b>	6-9 м <sup>2</sup> /л. Фактический расход зависит от методов, условий, шероховатости и формы поверхности.
<b>Тонирование</b>	Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А) или в темные тона (база С) согласно цветовым картам Tikkurila Floor Paint. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
<b>База</b>	А, С
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть или валик с коротким ворсом.
<b>Время высыхания (+23 °С, RH 50%)</b>	От пыли - 15 мин, для окраски - 2 часа. Для эксплуатации – на следующий день. Окончательное отверждение и износостойкость - примерно через 2 недели.
<b>Разбавитель</b>	Vesi. Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом.
<b>Хранение</b>	Беречь от замерзания!
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
<b>Сухой остаток</b>	А-база 37% v/v, С-база 32% v/v.
<b>Удельный вес</b>	1,1 -1,2 кг/л, в зависимости от тона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<b>Стойкость к химикатам</b>	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит). Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).
<b>Упаковка</b>	А: 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л С: 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Чистые деревянные поверхности загрунтовать грунтовочной краской Tikkurila Multistop в 1-2 слоя (в зависимости от состояния поверхности). Использование грунтовочной краски Tikkurila Multistop препятствует пожелтению и проникновению смолы сквозь слой отделочной краски. Соблюдать инструкции по применению грунтовочных красок.

Ранее окрашенные или лакированные поверхности:

Удалить пыль, грязь, отслаивающуюся краску или лак. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых. Удалить пыль. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву Vivacolor Snickeri, отшлифовать и удалить пыль.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

### ОКРАСКА

Краску для пола Floor нужно тщательно перемешать перед применением. Для получения однотонной, однородной поверхности смешать достаточное количество тонированной краски в одной ёмкости. Красить 1-2 раза валиком или кистью. ВНИМАНИЕ! Краска быстро подсыхает, поэтому работу нужно тщательно распланировать, чтобы избежать мест стыков. Красить доски в продольном направлении по 1-2 доски за один приём. Исправления делать после высыхания краски.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Окрашенная поверхность окончательно высыхает и приобретает стойкость к химикатам примерно через 2 недели. Избегайте очистки во время этого периода. Избегайте установки тяжёлых предметов и вещей, которые могут помешать высыханию краски – например ковров – в течение первой недели после окраски. Через 2 недели после окрашивания поверхность можно очистить щёткой, шваброй или тряпкой, удалив грязь нейтральным (pH 6-8) моющим средством.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Использовать защитные перчатки.

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/i) 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 140 г/л.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee) [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv) [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)