

Floor

Краска для пола

Превосходная износостойкость
Быстро высыхает
Не желтеет

Полуматовая (30) водно-дисперсионная акрилатная краска для деревянных полов внутри помещения. Превосходно выравнивается и укрывает, образует износостойкую и влагостойкую поверхность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Деревянные полы, лестницы и перила. Также превосходно подходит для окраски деревянных полов, ранее окрашенных водно-дисперсионными, алкидными и эпоксидными красками и лаками.
Блеск	Полуматовый
Расход 1x	6-9 м ² /л. Фактический расход зависит от методов, условий, шероховатости и формы поверхности.
Тонирование	Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А) или в темные тона (база С) согласно цветовым картам Tikkurila Floor Paint. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
База	А, С
Рабочие инструменты	Кисть или валик с коротким ворсом.
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	От пыли - 15 мин, для окраски - 2 часа. Для эксплуатации – на следующий день. Окончательное отверждение и износостойкость - примерно через 2 недели.
Разбавитель	Vesi. Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.
Очистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом.
Хранение	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
Сухой остаток	А-база 37% v/v, С-база 32% v/v.
Удельный вес	1,1 -1,2 кг/л, в зависимости от тона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стойкость к химикатам	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит). Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).
Упаковка	А: 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л С: 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Чистые деревянные поверхности загрунтовать грунтовочной краской Tikkurila Multistop в 1-2 слоя (в зависимости от состояния поверхности). Использование грунтовочной краски Tikkurila Multistop препятствует пожелтению и проникновению смолы сквозь слой отделочной краски. Соблюдать инструкции по применению грунтовочных красок.

Ранее окрашенные или лакированные поверхности:

Удалить пыль, грязь, отслаивающуюся краску или лак. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых. Удалить пыль. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву Vivacolor Snickeri, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

ОКРАСКА

Краску для пола Floor нужно тщательно перемешать перед применением. Для получения однотонной, однородной поверхности смешать достаточное количество тонированной краски в одной ёмкости. Красить 1-2 раза валиком или кистью. ВНИМАНИЕ! Краска быстро подсыхает, поэтому работу нужно тщательно распланировать, чтобы избежать мест стыков. Красить доски в продольном направлении по 1-2 доски за один приём. Исправления делать после высыхания краски.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Окрашенная поверхность окончательно высыхает и приобретает стойкость к химикатам примерно через 2 недели. Избегайте очистки во время этого периода. Избегайте установки тяжёлых предметов и вещей, которые могут помешать высыханию краски – например ковров – в течение первой недели после окраски. Через 2 недели после окрашивания поверхность можно очистить щёткой, шваброй или тряпкой, удалив грязь нейтральным (pH 6-8) моющим средством.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Использовать защитные перчатки.

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/i) 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 140 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt