

Lacquer Parquet Akva

Лак для деревянных полов

Легко наносится
Превосходно разравнивается
Не желтеет

Водно-дисперсионный лак для деревянных полов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Требующие высокой износостойкости деревянные и паркетные полы в жилых помещениях. Подходит для лестниц, столешниц, стеновых панелей. Не подходит для алмазной сосны, дымчатого дуба, штабельного бука.
Блеск	Матовый
Расход 1х	8-10 м ² /л - кистью или валиком, 10-12 м ² /л – мохеровым или войлочным шпателем, 16-20 м ² /л – стальным шпателем. Окончательный расход лака зависит от метода нанесения лака.
Тонирование	Лак не тонируют. Для тонировки поверхность покрывают водоразбавляемой морилкой и затем лаком.
Рабочие инструменты	Кисть, валик мохеровый или войлочный шпатель.
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	4-6 часов – для шлифовки и лакировки, 1-2 дня - для эксплуатации, 1 неделя – полное высыхание.
Разбавитель	Вода. Лак можно разбавить водой до 10% по объёму.
Очистка рабочих инструментов	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой сразу после окончания работ. Подсохшие рабочие инструменты можно очистить разбавителем Special Solvent и затем вымыть водой с мылом.
Хранение	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указаны на банке.
Сухой остаток	Прибл. 30%, по объёму.
Удельный вес	1,1 кг/л, (ISO 2811).
Стойкость к химикатам	Выдерживает непродолжительное воздействие обычных моющих средств и слабых разбавителей (лаковый бензин). Не использовать разбавители как Special Solvent, Special Spray.
Упаковка	1 л, 5 л



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Необработанные лаком поверхности:

Очистить новую деревянную поверхность от пыли и грязи. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой 100-120 и удалить пыль. Заделать щели массой, изготовленной из пыли от шлифовки и лака Lacquer Parquet Akva. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой 100-120 и удалить пыль.

Ранее обработанные лаком поверхности:

Не сильно изношенный ранее лакированный пол вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, промыть водой и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать наждачной бумагой 120-150 и удалить пыль. Если старое покрытие сильно изношено, то отшлифовать всю поверхность до чистого дерева. Заделать щели массой, изготовленной из пыли от шлифовки и лака Lacquer Parquet Akva. Поверхность отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха от +5 °C до +28 °C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Лак перед применением следует тщательно перемешать - матирующие компоненты должны равномерно перемешаться в лаке. Не взбивать с лаком воздух при перемешивании. Загрунтовать поверхность 1-2 раза тонким слоем кистью или 2-3 раза мохеровым или войлочным шпателем. После каждого слоя лака высохшую поверхность слегка ошлифовать наждачной бумагой 150 и удалить пыль.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Мебель на лакированную поверхность можно устанавливать через 1-2 дня после нанесения лака. Тяжёлую мебель можно устанавливать через 1 неделю, так как окончательная твёрдость и износостойкость достигается продуктом в нормальных условиях в течение этого срока. Очистку поверхностей можно производить через 1 неделю после покрытия лаком. Для очистки поверхностей использовать тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать щелочный раствор (pH 8-10), наносить губкой или тряпкой. После очистки промыть поверхность водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [EC no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT). При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Использовать защитные перчатки. Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Предельное значение ЕС ЛОС (VOC) (группа A/i) 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 140 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.it