

# Special Structure

Структурная добавка для создания декоративной поверхности

Образует структурную поверхность  
Грубая и тонкая порошковая добавка

Структурная добавка для создания декоративной поверхности



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Область применения</b>	Внутренние и наружные поверхности согласно инструкции по применению краски. Для окраски новых и ранее окрашенных гипсокартонных, зашпаклёванных, кирпичных и бетонных поверхностей.
<b>Расход 1х</b>	3-4 м <sup>2</sup> /л (готовая смесь) для одного слоя на ранее окрашенной гладкой поверхности.
<b>Рабочие инструменты</b>	Валик или кисть.
<b>Время высыхания (+23 °C, RH 50%)</b>	Зависит от используемой краски.
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и очистить подходящим разбавителем сразу после окончания работ.
<b>Хранение</b>	Хранить в сухих условиях.
<b>Срок хранения</b>	Срок хранения не ограничен.
<b>Стойкость к химикатам</b>	Соответствует спецификации используемой краски.
<b>Упаковка</b>	1 л, 4 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

Подготовку поверхности к окраске провести согласно инструкции по применению краски, в которую добавляют структурную добавку.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5 °C до +28 °C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать при окраске сквозняков.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Нанести первый слой краски без структурной добавки Special Structure. Приготовить смесь из структурной добавки Special Structure и краски в соотношении от 1:2 до 1:2,5 по объёму. Тщательно перемешать, пока структурная добавка Special Structure равномерно распределится в краске. Нанести второй слой смеси из краски и структурной добавки Special Structure. Для получения более прочной поверхности окрасить структурную поверхность ещё раз краской без добавления структурной добавки.

Окраска силикатной краской.

Для получения структурной смеси смешать 6 литров фасадной краски Hansa Silicate, 2 литра грунтовочной краски Hansa Silicate Primer и 4 литра декоративной добавки Special Structure. Полученную смесь нанести на поверхность в один слой. Второй слой нанести фасадной краской Hansa Silicate без добавления структурной добавки Special Structure.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно проводить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee) [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv) [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)