

Villa Lasur



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	EC
Упаковка	0.9 l, 2.7 l, 9 l

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее не окрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором Tikkurila Homeenpoisto, согласно инструкции по применению. Новые деревянные поверхности загрунтовать по возможности на ранней стадии строительных работ пропиточным средством Villa Protekt.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и очистить поверхность от пыли и грязи водным раствором чистящего средства Special Clean, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором Tikkurila Homeenpoisto, согласно инструкции по применению. Очищенные до чистой древесины поверхности загрунтовать пропиточным средством Villa Protekt.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность древесины ниже 20%), температура воздуха выше +5°C и ниже +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать окраски в жаркую погоду или под прямыми лучами солнца.

ОКРАСКА

Перед применением лазурь Villa Lasur тщательно перемешать. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество лазури в одной таре. Обрабатывать по 1-2 доски за раз кистью или краскораспылителем. Особенно тщательно обработать края и торцы досок. Внимание! Перед обработкой защитить растения и кусты от брызг.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

UN 1263

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt