

# Vivacolor LF

## Гладкая поверхность

**Легко наносится и выравнивается**

## Хорошо сцепляется

## Тонкая шпаклёвка



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Область применения</b>	Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей, а также для заделки швов и небольших трещин.
<b>Связующее</b>	Акрил сополимер
<b>Размер частиц, макс.</b>	0,08 mm
<b>Тона</b>	Белый
<b>Расход 1x</b>	~1 л/м2 - при нанесении шпаклёвки толщиной 1 мм, ~0,2 л/м2 - при шпаклевании швов и шляпок шурупов в два слоя.
<b>Рабочие инструменты</b>	Шпатель.
<b>Время высыхания (+23 °C, RH 50%)</b>	1 мм - 3 часа.
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой.
<b>Хранение</b>	Беречь от замерзания!
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на банке).
<b>Сухой остаток</b>	Прибл. 63 % m/m
<b>Удельный вес</b>	Прибл. 1,4 кг/л (ISO 2811).
<b>Упаковка</b>	0.6 l, 3 l, 10 l, 15 l
<b>Адгезия</b>	0,9 N/mm2

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклюемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5 °C до +28 °C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать высокой температуры и сквозняков.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевать шпателем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолокнистой лентой для швов. После высыхания зашпаклённую поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоёмы и на почву.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee) [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv) [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)