

Vivacolor LH

Легко наносится и выравнивается
Быстро высыхает
Легко шлифуется

Лёгкая шпаклёвка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Область применения | Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заполнения трещин и дыр на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и загрунтованных древесноволокнистых и древесностружечных поверхностях. Шпаклёвка легко наносится и разравнивается. Отделку с целью получить более гладкую поверхность произвести тонкой шпаклёвкой Vivacolor LF. |
| Тона | Светло-серый |
| Расход 1х | ~1 л/м ² - при нанесении шпаклёвки толщиной 1 мм, ~0,25 л/м ² - при шпаклевании швов и шляпок шурупов в два слоя. |
| Рабочие инструменты | Шпатель. |
| Время высыхания (+23 °C, RH 50%) | 1 мм - 3 часа. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание. |
| Очистка рабочих инструментов | Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой. |
| Хранение | Беречь от замерзания! |
| Срок хранения | В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на банке). |
| Сухой остаток | Прибл. 62 % т/т. |
| Удельный вес | Прибл. 1,1-1,2 кг/л (ISO 2811). |
| Упаковка | 10 л |
| Адгезия | 0,90 N/mm ² |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклюемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать высокой температуры и сквозняков.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевать металлическим шпателем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолоконной лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)), 2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT)

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие и отвердевшие остатки краски передать в место сбора вредных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt