

Wall 12

Краска для стен

Превосходная износостойкость

Превосходно сцепляется

Превосходно выравнивается

Полуматовая водно-дисперсионная моющаяся краска для внутренних работ. Окрашенная поверхность стойкая к мытью и истиранию. Стойкость к мытью > 10 000 циклов. Стойкость к мокрому трению 1 класс, ISO 11998. Не капает, не брызгает. Содержит минимальное количество летучих органических соединений (ЛОС). Краска соответствует стандартам LEED и BREEAM.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Стены и потолки в сухих помещениях (спальни, детские, гостиные, залы, коридоры, офисы, общественные и промышленные помещения). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, древесно-волоконистых, древесно-стружечных, кирпичных, картонных, обоевых поверхностей.
Блеск	Полуматовый
Расход 1х	Теоретический расход: 8-12 м ² /л. Фактический расход зависит от способа нанесения, формы и шероховатости подложки.
Тонирование	Краску можно использовать белой (база А) или тонировать в светлые тона по цветовым картам Tikkurila. Тонированная краска обмену не подлежит. Для достижения лучшей укрывистости рекомендуется использовать грунтовочную краску, затонированную в похожий цвет.
База	А
Рабочие инструменты	Наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем (сопло распылителя 0,015" - 0,021" or 0,380 - 0,530 mm).
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	0,5 часа – на отлип, 1-2 часа – для окраски. Поверхность можно чистить через 1 месяц после окраски.
Разбавитель	Вода. При необходимости разбавить водой до 5% по объёму.
Очистка рабочих инструментов	Удалить с рабочих инструментов излишки краски и вымыть водой. Для удаления засохшей краски рекомендуется использовать средство Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.
Хранение	Беречь от замерзания!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Срок хранения	В оригинальной плотно закрытой таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
Удельный вес	~1.3 кг/л, в зависимости от тона (ISO 2811).
Стойкость к мокрому истиранию	SFS-EN 13300, класс 1, ISO 11998, >10 000 циклов очистки по стандарту SFS 3755.
Стойкость к химикатам	Устойчива к кратковременному воздействию бытовых средств очистки и слабых растворителей (White spirit).
Упаковка	0.9 л, 4.8 л, 9 л, 18 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровности подходящей шпаклёвкой из серии Vivacolor, отшлифовать и удалить пыль. Пористые, зашпаклёванные, неоднородно впитывающие поверхности, а также гипсокартонные, древесностружечные плиты грунтовать водно-дисперсионной грунтовочной краской Primer 1. Металлические поверхности грунтовать грунтовочной краской по металлу Universal Korrostop. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской Special Primer. При использовании любой грунтовочной краски соблюдать инструкцию по применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством Special Clean, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии Vivacolor, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности грунтовать грунтовочной краской Primer 1.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +23°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков.

ОКРАСКА

Тщательно перемешайте краску Wall 12, при необходимости разбавьте водой до 5% по объёму. Для получения однородной, однотонной поверхности, смешайте достаточное количество тонированной краски из разных банок. Нанесите валиком, кистью или распылителем в 1-2 слоя.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно проводить через 1 месяц после окраски. Для очистки использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора для чистки необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Использовать защитные перчатки.

Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Предельное значение **EU VOC (ЛОС)** (группа A/a) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС 2 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt