

Special Structure

Структурная добавка для создания декоративной поверхности

Образует структурную поверхность
Грубая и тонкая порошковая добавка

Структурная добавка для создания декоративной поверхности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Область применения	Внутренние и наружные поверхности согласно инструкции по применению краски. Для окраски новых и ранее окрашенных гипсокартонных, зашпаклёванных, кирпичных и бетонных поверхностей.
Расход 1х	3-4 м2/л (готовая смесь) для одного слоя на ранее окрашенной гладкой поверхности.
Рабочие инструменты	Валик или кисть.
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	Зависит от используемой краски.
Очистка рабочих инструментов	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и очистить подходящим разбавителем сразу после окончания работ.
Хранение	Хранить в сухих условиях.
Срок хранения	Срок хранения не ограничен.
Стойкость к химикатам	Соответствует спецификации используемой краски.
Упаковка	1 л, 4 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Подготовку поверхности к окраске провести согласно инструкции по применению краски, в которую добавляют структурную добавку.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5 °C до +28 °C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать при окраске сквозняков.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Нанести первый слой краски без структурной добавки Special Structure. Приготовить смесь из структурной добавки Special Structure и краски в соотношении от 1:2 до 1:2,5 по объёму. Тщательно перемешать, пока структурная добавка Special Structure равномерно распределится в краске. Нанести второй слой смеси из краски и структурной добавки Special Structure. Для получения более прочной поверхности окрасить структурную поверхность ещё раз краской без добавления структурной добавки.

Окраска силикатной краской.

Для получения структурной смеси смешать 6 литров фасадной краски Hansa Silicate, 2 литра грунтовочной краски Hansa Silicate Primer и 4 литра декоративной добавки Special Structure. Полученную смесь нанести на поверхность в один слой. Второй слой нанести фасадной краской Hansa Silicate без добавления структурной добавки Special Structure.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно проводить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.it